

TOOTE TEABELEHT



PAROC XST 013

Tihendusteip

Ühepoolne kleepuv õhukindel teip. Teip koosneb armeeritud PE fooliumist mis on kaetud akrüüllimiga luues tugeva ühenduse liimitava pinnaga.

Kasutatakse liitekohtade tihendamiseks ning õhu -või aurutõkke katte parandamiseks.

MÕÕDUD	
Püsivus	50 mm
Pikkus	25 m

Omadused

OMADUS	VÄÄRTUS	VASTAVALT
PÕLEMISOMADUSED		
Põlevus	Süttiv	EN ISO 1182
MUUD OMADUSED		
Temperatuuritaluvus Kasutamistemperatuur Tõmbetugevus Kleepumisugevus	-40 °C kuni + 80 °C Optimaalne > +5 °C ≥ 50 N / 25 mm ≥ 40 N / 25 mm	

AS PAROC, Pämu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, www.paroc.ee

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusala del, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.